

# Sport®

## PERFORMANCES

Haute résistance à l'usage



Fort pouvoir garnissant



Haute résistance "marques noires de chaussures"



Sans odeur



Aspect Mat antiréfléchissant : pouvoir antidérapant testé selon DIN 18032 et NF P 90106 ou Finition Américaine (PV sur demande)



## PRÉCONISATION

Spécial pour salles de sports



Application en système 3 couches



Recommandé pour escaliers et lieux où un pouvoir antidérapant marqué est recherché



Applicable sur FOND DUR S.O. ou PRIM'SEALER



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- SPORT® BLANCHON est un vitrificateur à deux composants, à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse.
- SPORT® est sans odeur (le Comp. B est un véritable durcisseur polyuréthane hydrodiluable, et ne saurait être comparé à un cross-linker).
- SPORT® est spécialement conçu pour les parquets de salles de sports :
  - Son pouvoir antidérapant a été testé selon DIN 18032 et NF P 90106.
  - Son aspect uniforme lui confère une présentation parfaite et met en valeur la surface de jeu.
  - Sa résistance exceptionnelle à l'usure en fait une protection efficace et de longue durée pour les parquets sportifs.
- Doté de performances exceptionnelles et d'un durcissement rapide, SPORT® est adapté à toutes les vitrifications (maisons de retraite, escaliers, salles polyvalentes, locaux de collectivités, etc.) où un caractère antidérapant marqué est recherché.
- SPORT® est applicable sur toutes les essences de bois couramment utilisées (essences rares et noyer, nous consulter). Sa nuance claire protège et met en valeur le veinage et la tonalité des bois.
- Aspect Mat, surface lisse et Finition Américaine semi-brillante.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à vitrifier sera poncé "à blanc" (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 80 (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage d'un parquet sportif).
- Un dépeussierage soigneux suivra.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec ; en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).

### Traitement insecticide

- Seuls les produits de traitement préconisés par BLANCHON peuvent être employés (TRAITPLUS® MU).

### Mise en teinte

- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent être teintés avec l'AQUATEINTE® 2K BLANCHON. Dans ce cas, après séchage de celle-ci, appliquer directement SPORT® en 2 ou 3 couches (ou PRIM'SEALER BLANCHON et 1 ou 2 couches de SPORT®). L'AQUATEINTE® 2K permet en effet d'appliquer un système global en phase aqueuse "teinte + fond dur + vitrificateur", sans obligation de bloquer la teinte avec un fond dur traditionnel sur base solvantée.
- Les parquets poncés (bois "mis à nu") peuvent également être teintés avec la TEINTE À BOIS BLANCHON *spéciale parqueteurs* (tons bois, tons couleurs ou tons pastels) ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives). Dans ce cas, après séchage du produit tinctorial, appliquer une couche de FOND DUR S.O. BLANCHON (ne pas utiliser le PRIM'SEALER dans ce cas précis) afin de bloquer la teinte. Appliquer ensuite SPORT® en 2 couches (une vitrification en 2 couches comprenant 1 couche de SPORT® sur 1 couche de fond dur est à proscrire).
- Dans tous les cas, ne jamais égrener le produit tinctorial, mais la première couche de finition, afin de ne pas dénaturer la coloration. Il est même recommandé de ne pratiquer l'égrenage avec un abrasif fin qu'avant d'appliquer la dernière couche de vitrificateur.
- Proscrire l'utilisation de lasures.

### Utilisation de primaires

- Utilisation possible, en couche de fond, des primaires BLANCHON : FOND DUR S.O., PRIM'SEALER (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- L'utilisation du PRIM'SEALER permet un travail complet de vitrification de parquet sans odeur, dans un confort d'application parfait.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

### Mélange

- Agiter fortement les Composants A et B.
- Le mélange VITRIFICATEUR (Comp. A) et DURCISSEUR (Comp. B) s'effectue au moment de l'emploi. Dose SPORT® Comp. B : 10%.
- Homogénéiser très soigneusement. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures.

- Aucune dilution n'est nécessaire.

N.B. : SPORT® est livré dans un conditionnement spécial (carton séparable), directement utilisable pour le mélange et l'application : disposer le sac en plastique dans une des moitiés du carton prédécoupé, pour former une cuvette dans laquelle on effectuera le mélange.

### Application

- Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C au sol, et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- L'application se pratique au rouleau spécial (poils courts) en couches régulières et chargées. L'apparence légèrement "laiteuse" du vitrificateur liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage.
- SPORT® s'applique en 3 couches directement sur bois ou 2 couches sur le primaire choisi (cf. § PRÉPARATION DES SUPPORTS).
- N.B. : l'utilisation du FOND DUR S.O. permet un égrenage plus aisé.
- Après le séchage de la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger égrenage à la monobrosse (grille abrasive fine) et de redépoussiérer.
- Un égrenage est indispensable si l'on attend plus de 24 heures entre deux couches.
- N.B. : les tracés de jeux s'effectuent avec la PEINTURE THIXO TRACÉS SPORT® BLANCHON 24h minimum après la dernière couche de SPORT® (cf. Fiche Technique de ce produit).

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement :
  - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après l'usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 45 minutes dans des conditions normales.
- Séchage "égrenable/recouvrable" : 4 à 6 h dans des conditions normales.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Dureté définitive : 5 à 8 jours.
- Trafic léger : 24 heures environ.
- Occupation des lieux : pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet vitrifié. Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet vitrifié (bien isoler les pots de fleurs).

## RENDEMENT

- 7 à 10 m<sup>2</sup> au litre par couche, environ.

## CONSERVATION

- SPORT® Comp. A : stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- SPORT® Comp. B : ne craint pas le gel.
- Bien reboucher les deux composants après utilisation. IMPORTANT : il est recommandé d'essuyer le col du flacon de Durcisseur, afin que le produit ne colle pas le bouchon.

## ENTRETIEN

- SPORT® facilite l'entretien de tous les parquets.
- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur ou un balai.
- De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant. Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec le LAGOON® BLANCHON, le PROTECTEUR BLANCHON ou un détergent neutre (à concentration normale d'utilisation).
- Important : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que SPORT® sèche parfaitement à cœur.
- PROSCRIRE : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniacés ou détergents abrasifs, etc., c'est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant.
- Les parquets vitrifiés avec SPORT® et soumis à un trafic important seront entretenus rationnellement avec le PROTECTEUR (cf. documentation sur l'ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS et la Fiche Technique de ce produit). La fréquence de cet entretien dépend du trafic des locaux. En cas d'entretien par métallisation, contacter nos Services Techniques.

## RÉNOVATION

- SPORT® est rénovable par lui-même. Cependant, en règle générale, les parquets sportifs sont reponcés "à blanc", et reçoivent une nouvelle vitrification.
- Toute rénovation avec SPORT® d'une ancienne vitrification indéterminée ne doit se réaliser qu'après une remise à nu du bois ou du liège (cf. § PRÉPARATION DES SUPPORTS et ANNEXE\*).

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	VITRICATEUR POUR SALLES DE SPORTS ET LIEUX OÙ UN POUVOIR ANTIDÉRAPANT MARQUÉ EST RECHERCHÉ
TYPE DE RÉSINES	Comp. A : polyuréthanes en phase aqueuse - Comp. B : polyuréthanes hydrodiluable
CLASSIFICATION AFNOR	Comp. A : Famille 1, classe 7b2 - Comp. B : Famille 1, classe 6a
DENSITÉ DU MÉLANGE	1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	Comp. A : 300 centipoises (BROOKFIELD) - Comp. B : 400 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Ne pas laisser à la portée des enfants
MÉLANGE	9 volumes de SPORT® Comp. A + 1 volume de SPORT® Comp. B
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	4 à 6 h selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Perte de poids : 20 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	50 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 7H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN	Alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053). Proscrire les produits ammoniacés ou siliconés

### \*ANNEXE - PONÇAGE D'UN PARQUET SPORTIF À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins (80) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 27.06.2008, validée par le Service Technique le 27.06.2008 et la Direction Commerciale le 27.06.2008.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.  
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18

Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

