

# Aquateinte® 2K

## PERFORMANCES

Exceptionnelles  
tonalité et  
profondeur  
des nuances bois

Recouvrable  
directement  
par toutes finitions  
AQUA

Teinte du système  
WHITE CONCEPT®  
blanc et gris perle

Sans odeur

Toutes nuances  
miscibles

## PRÉCONISATION

Pour un système  
global AQUA  
SANS ODEUR

Idéale pour parquets  
et grandes surfaces

Intérieur

## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- L'AQUATEINTE® 2K BLANCHON est une teinte bi-composant Aqua-polyuréthane, sans odeur, nettoyable à l'eau.
- Sa très grande facilité d'application, sa polyvalence totale et la profondeur de ses nuances la rendent idéale pour les grandes surfaces, en particulier pour les parquets.
- L'AQUATEINTE® 2K est utilisable sur tous les parquets, planchers, escaliers, boiseries, meubles et lambris, de toutes essences (essences rares, nous consulter).
- L'AQUATEINTE® 2K forme avec PRIM'AQUATEINTE® BLANCHON un système unique, WHITE CONCEPT®, qui permet de réussir des teintes blanches (ou très claires) sur les bois tanniques, connus pour dégorger et tacher les couches de finition.
- L'AQUATEINTE® 2K est disponible en 7 tons bois : chêne clair, chêne moyen, chêne rustique, jatoba, wengé, teck, ipé, 4 couleurs : gris souris, ardoise, tourterelle, noir, 2 teintes WHITE CONCEPT® blanc et gris perle, ainsi que l'incolore pour dilution. Toutes les nuances sont miscibles entre elles.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'AQUATEINTE® 2K s'applique sur bois nu, propre, exempt de cire, vernis, vitrificateur, peinture, etc...
- PARQUETS : les parquets, planchers et escaliers en bois seront mis à nu et aplanis par ponçage "à blanc" (décapage et décirage déconseillés), afin d'être propres et exempts de traces de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polishes ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques). Proscrire l'utilisation de lessive, d'éclaircisseur ou de nettoyant parquet (cf. ANNEXE\*, en page 2, pour les détails du ponçage).
- Dans le cas de joints interlames, appliquer préalablement le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON ou PRO FILLER BLANCHON pour éviter la surteinte (consulter les Fiches Techniques de ces produits).
- Système WHITE CONCEPT® sur BOIS TANNIQUES : si l'on souhaite appliquer les teintes blanc ou gris perle, il est impératif de bloquer le support au préalable avec PRIM'AQUATEINTE® (consulter la Fiche Technique du produit).
- Dépoussiérer soigneusement.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

### Mélange

- Agiter fortement les 2 composants avant le mélange.
- Le mélange AQUATEINTE® 2K (Comp. A) et DURCISSEUR (Comp. B) s'effectue au moment de l'emploi. DOSE INVARIABLE DE DURCISSEUR SPÉCIAL : 1 partie pour 10 parties d'AQUATEINTE® 2K (en volume).  
**IMPORTANT** : agiter fortement le mélange immédiatement après l'incorporation du DURCISSEUR dans l'AQUATEINTE® 2K.
- Homogénéiser immédiatement et très soigneusement. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Après cette limite, le mélange commence à épaissir et devient progressivement inutilisable.
- Aucune dilution n'est nécessaire (sauf avec l'incolore, pour minorer la puissance tinctoriale d'une nuance).

### Application

- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Application en couche régulière, au rouleau (poils courts), ou à la brosse pour les bords ou les petites surfaces, uniformément, en travaillant dans le sens du bois, sans "tirer" le produit. Lors de la reprise, travailler la superposition, avec un matériel non rechargé, sans insister. Proscrire l'utilisation du pistolet.  
**IMPORTANT** : dès l'application réalisée, égaliser l'épaisseur de la couche de l'AQUATEINTE® 2K avec une monobrosse (pad blanc ou beige). Pour obtenir le meilleur résultat, procéder par zones successives. Cette égalisation rapide réalisée, l'AQUATEINTE® 2K peut attendre que toute la surface soit teintée. Parfaire alors le lustrage, toujours avec une monobrosse équipée d'un pad blanc (chiffon de coton blanc propre pour les angles et les endroits difficilement accessibles) : l'AQUATEINTE® 2K se "travaille" aisément, sans gommage, jusqu'à offrir une surface homogène et uniforme. Grâce à sa formulation spécifique, l'AQUATEINTE® 2K peut être recouverte directement par une finition Aqua, sans blocage ou fixation préliminaires.
- Finitions traditionnelles : appliquer après 6 heures de séchage (vitrificateur, vernis, huile, huile-cire ou cire BLANCHON).
- Si les teintes blanches ou claires doivent être appliquées sur des bois tanniques, il est impératif d'utiliser le système WHITE CONCEPT® : bloquer d'abord le support brut avec 1 couche de PRIM'AQUATEINTE® puis après 1h30 à 2h, sans égrenage, appliquer 1 couche d'AQUATEINTE® 2K blanc ou gris perle.
- Dans tous les cas, ne jamais égrenage le produit tinctorial, mais la première couche de finition, afin de ne pas dénaturer la coloration (un égrenage direct de la teinte risquerait de provoquer des nuançages). Il est même recommandé de ne pratiquer l'égrenage (abrasif fin) qu'avant d'appliquer la dernière couche de vitrificateur.  
**IMPORTANT** : pour un effet moins soutenu : diluer avec de l'AQUATEINTE® 2K incolore, afin de ne pas altérer le caractère non détrempeable et la facilité de lustrage du produit.
- Bien qu'une seule couche d'AQUATEINTE® 2K soit dans la plupart des cas suffisante pour obtenir l'effet désiré, pour obtenir un effet plus marqué, appliquer une deuxième couche, après 6 heures de séchage.

**Blanchon**

# Aquateinte® 2K

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement :
  - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer les emballages après usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET RECOUVRABILITÉ

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, hygrométrie 65%, zones bien ventilées) :

- Séchage hors poussières : 30 minutes.
- Séchage "recouvrable" : 6 heures minimum.

NB : ne pas laisser d'objets métalliques (outils), lors du séchage, au contact du bois teinté.

## RENDEMENT

- Consommation approximative : 15 à 18 m<sup>2</sup> au litre, selon les essences du bois et les nuances choisies.

## CONSERVATION

- AQUATEINTE® 2K (Comp. A) : stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- DURCISSEUR AQUATEINTE® (Comp. B) : ne craint pas le gel.
- Reboucher soigneusement les deux composants après utilisation. IMPORTANT : il est recommandé d'essuyer le col du flacon de Durcisseur, afin que le produit ne colle pas le bouchon.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	TEINTE VITRIFIABLE POUR PARQUETS ET BOIS
TYPE DE RÉSINES	Comp. A : acryliques Comp. B : polyuréthanes hydrodiluable
CLASSIFICATION AFNOR	Comp A : Famille 1, classe 7b2 Comp B : Famille 1, classe 6a
VISCOSITÉ	Comp A : < 50 centipoises (BROOKFIELD) Comp B : 300 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
MÉLANGE ET CATALYSE (invariables)	10 volumes d'AQUATEINTE® 2K (Comp. A) + 1 volume de DURCISSEUR AQUATEINTE® 2K (Comp. B)
RECOUVRABILITÉ	6 heures minimum, dans des conditions normales

### \*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1<sup>er</sup> passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2<sup>e</sup> passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3<sup>e</sup> passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 19.03.2012, validée par le Service Technique le 27.01.2012 et la Direction Commerciale le 27.01.2012.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.  
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.